



MOVIC

Por sus propiedades está especialmente indicado para el mundo aeronáutico y aeroespacial.

Estructura del recubrimiento: Monocapa

Designación química: S, Mo

Nanodureza [HV]: NC

Temperatura máxima de trabajo [°C]: 800

Resistencia a la abrasión: NC

Resistencia a la adhesión: +++++

Espesor [µm]: <1

Coefficiente de fricción: <0.05

Temperatura de proceso [°C]: 150

Sustratos:

- ✓ Acero rápido HSS
- ✓ Acero de herramientas
- ✓ Carburos
- ✓ Cermets
- ✓ Otros materiales: Consultar

Aplicaciones

- ✓ Componentes