



VIC

DLC


Recubrimiento autolubricante que soluciona de manera óptima los problemas de adhesión. Posibilidad de aplicación sobre recubrimientos duros para dotarles de estas propiedades antiadherentes.


Propiedades del recubrimiento

Estructura Monocapa	Componentes a-C:H:Me	Nanodureza [HV] 2000	Tª de proceso [°C] 450
Tª máxima de trabajo [°C] 400	Espesor [µm] 1.5 ±0.5	Coefficiente de fricción 0.15	

APLICACIONES



 www.metalestalki.com

 [Linkedin: Metal Estalki](#)

ESPAÑA

Pol. Ind. Ugaldeguren II Parc. 16, Nave 2,
48170 Zamudio (Vizcaya)

+34 944 544 798

info@metalestalki.com

FRANCIA

2 Rue Amanieu d'Albret,
33430 Bazas (France)

+33 979 255 789

contact@metalestalki.com



**Metal Estalki,
recubrimientos
avanzados de PVD**