



ZRN

Nitruro de Zirconio

Recubrimiento libre de titanio con resistencia térmica óptima y especialmente con buenas propiedades antiadhesivas.

Propiedades del recubrimiento

Estructura Monocapa	Componentes Zr, N	Nanodureza [HV] 2000	T ^a de proceso [°C] 450
T ^a máxima de trabajo [°C] 550	Espesor [µm] 2.5 ±0.5	Coefficiente de fricción 0.4	

APLICACIONES



 www.metalestalki.com

 [Linkedin: Metal Estalki](#)

ESPAÑA

Pol. Ind. Ugaldeguren II Parc. 16, Nave 2,
48170 Zamudio (Vizcaya)

+34 944 544 798

info@metalestalki.com

FRANCIA

2 Rue Amanieu d'Albret,
33430 Bazas (France)

+33 979 255 789

contact@metalestalki.com



Metal Estalki, recubrimientos avanzados de PVD